



Miofol® 125 S

– ALGEMEEN Miofol® 125 S (Standaard) is een dampremmende, niet geperforeerde, met beige Polypropyleen weefsel gewapende transparante LDPE folie.

— TOEPASSING Miofol® 125 S wordt toegepast als dampremmende folie in vloerconstructies, gevel of dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie. Door de constante dampremmende eigenschappen is Miofol® 125 S geschikt in de constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 125 S is met een wapeningsnet verstevigd en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Daarnaast kan Miofol® 125 S uitstekend worden gebruikt om materialen tijdelijk af te dekken, als tijdelijke beglazing bij calamiteiten of tijdens de open bouwfase.

– VERWERKING Miofol® 125 S aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- of gevelconstructie aanbrengen. Miofol® 125 S kan ook als vochtscherm worden gebruikt onder cementdekvloeren en andere vochtgevoelige afwerkvloeren zoals laminaat. Voor een optimale luchtdichting conform het BouwBesluit adviseren wij de bevestigingspunten, overlappen, aansluitingen en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van Manchetband en Folietape Transparant.

- VOORDELEN**
- Constante dampremmende eigenschappen ($S_d = > 87$ m)
 - Volkomen waterdicht
 - Hoge treksterkte en rek bij breuk
 - Luchtdicht
 - Uitermate geschikt als tijdelijke beglazing
 - KOMO® in voorbereiding BRL 4711

— ALGEMENE GEGEVENS

Materiaaldikte	0,35 mm op het net en 0,2 mm tussen het net
Rollbreedte	150 cm art. 6112415010 200 cm art. 6112420010 260 cm art. 6112426010
Rollengte	50 meter
Roldiameter	ca. 16 cm
Gewicht	ca. 125 gram per m ²
Verpakking	22 rollen per pallet
Kleur	transparant met beige wapeningsnet en rode opdruk

— DETAILS



— SPECIFICATIES

Grondstof	LDPE / wapening / LDPE
Brandklasse	F
Waterkerendheid	W1 / waterdicht
Treksterkte initieel lengterichting	330 N/50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	270 N/50 mm
Rek bij breuk lengterichting	20%
Rek bij breuk dwarsrichting	20%
Nagelscheurweerstand initieel lengte	450 N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	300 N
Relatieve vochtweerstand (s_d)	87 / dampremmend
Temperatuur bestendigheid	-40 / +80
UV-bestendig	6 maanden
Emissiewaarde	n.v.t.
Effectieve R_d	0,01 m ² K/W
KOMO® certificaatnr.	In voorbereiding BRL 4711

— TOEBEHOREN

Folietape Transparant	Afmeting 25 m x 75 mm (per 12 rollen) Art. 8107502501
Folietape Transparant 2-zijdig	Afmeting 50 m x 25 mm (per 12 rollen) Art. 8102505000
Manchetband	Afmeting 10 m x 80 mm (per rol) Art. 8108002500

